

ARVA® 5 AÑOS FIBRATADO+ Impermeabilizante Acrílico Fibratado y Aislante Térmico

DESCRIPCIÓN

ARVA® 5 AÑOS FIBRATADO+ Tipo 5A impermeabilizante y aislante térmico acrílico elastomérico, en emulsión acuosa, de aplicación en frío, elaborado con resinas estiren - acrílicas y fibras sintéticas que brindan excelentes características de adherencia, elasticidad y durabilidad con cargas de partículas cerámicas de gran resistencia a la conductividad térmica, confiriéndole características de alta reflectividad y aislamiento térmico (color blanco).

USOS

ARVA® 5 AÑOS FIBRATADO+ se usa como recubrimiento impermeable y decorativo en techos de concreto, asbesto-cemento, entre otros, en casas habitación, hoteles, fábricas, bodegas, etc. Como acabado reflectivo e impermeable altamente durable sobre sistemas de impermeabilización asfáltica previa limpieza. Para mantener y renovar sistemas impermeables ya existentes bien adheridos. Por sus cargas cerámicas es un buen aislante térmico (color blanco).

VENTAJAS

- Proporciona una excelente protección térmica debido a su bajo coeficiente de conductividad térmica y alta reflectividad (color blanco). Reduce significativamente la temperatura en el interior de las áreas protegidas, (color blanco) dependiendo de las condiciones ambientales y tipo de estructura o techo, logrando un ahorro considerable de energía debido al menor uso de aparatos de aire acondicionado haciendo más eficiente el funcionamiento de los mismos (color blanco), refleja la luz solar más de un 80% (color blanco). Brinda un refuerzo adicional debido al contenido de fibras sintéticas que proporcionan una excelente resistencia.
- Rápida y fácil aplicación y excelente acabado. Posee excelente resistencia al intemperismo (cambios bruscos de temperatura, choque térmico, lluvia, ambientes salinos, etc.). Por su elasticidad puede soportar los movimientos estructurales de contracción y expansión normales de toda construcción.
- Puede aplicarse sobre impermeabilizaciones asfálticas viejas o deterioradas de un año por lo menos, previa preparación de la superficie. Es ecológico, al ser formulado con base agua ya que no contiene solventes orgánicos ni contaminantes tóxicos o dañinos a las personas o al medio ambiente.

CARACTERÍSTICAS

| CARACTERÍSTICA | ESPECIFICACIÓN | MÉTODO |
|-------------------------|----------------------------|---------------------|
| Apariencia | Líquido viscoso | Interno |
| Tipo | Recubrimiento Elastomérico | Interno |
| Viscosidad, Cps | 40 000 | ASTM D-2196 |
| pH | 9,0 ± 0,5 | ASTM E-70 |
| Sólidos en Peso, % | 59,0 ± 2,0 | ASTM D-1644 |
| Densidad, gr/ml | 1,34 ± 0,02 | ASTM D-1475 |
| Elongación, % | 500 min | ASTM D-2370 |
| Tensión inicial, lb/pg² | 200 min | ASTM D-2370 |
| Secado al tacto | 1 Hora | ASTM D-1640 |
| Secado total | 12 a 24 Horas | ASTM D-1640 |
| Reflectancia Solar [%] | 0.848 | NMX U 125 SCFI 2016 |
| Emisividad Térmica | 0.88 | NMX U 125 SCFI 2016 |
| SRI | 106 | NMX U 125 SCFI 2016 |
| Clase | L1 | NMX U 125 SCFI 2016 |
| Color | Blanco, Rojo | Interno |

Nota: La reflectancia y emitancia solo aplica para productos en color blanco



RENDIMIENTO TEÓRICO

15.83 m² por cubeta de 19 lts a dos manos aproximadamente con malla reforzada en puntos críticos en cubiertas menores a 80m², y de 13 m² por cubeta de 19 lts con malla reforzada en toda la losa aproximadamente en cubiertas mayores a 80m².

*El rendimiento puede variar dependiendo de la rugosidad y la naturaleza de la superficie.

PRESENTACIÓN

Cubeta de 19 litros.

GARANTÍA

5 años.

APLICACIÓN

El producto se aplica sin diluir con un cepillo de ixtle, brocha o rodillo, previa preparación de la superficie (aplicando un sellador acrílico y resanando las fisuras y grietas con cemento plástico acrílico y reforzando los puntos críticos con malla reforzada antes de colocar las 2 manos del Impermeabilizante).

RECOMENDACIONES

No aplicar ARVA® 5 AÑOS FIBRATADO+ a temperaturas menores de 10 °C ni mayores de 40 °C. No se recomienda su aplicación cuando hay amenaza de lluvia. No debe ser diluido en las capas intermedias del sistema de impermeabilización. No aplicarlo sobre superficies mal adheridas al sustrato. No mezclarlo con otros productos.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

No se ingiera, en caso de ingerirlo no se provoque el vómito y solicite atención médica de inmediato. Evite el contacto con la piel y con los ojos. Cualquier salpicadura del material, lávese con abundante agua, si hay molestias acuda a su médico inmediatamente.

ALMACENAJE DEL PRODUCTO


Almacene el producto en un lugar seco y fresco, no estibe más de tres cubetas. Almacenaje máximo para venta en anaquel 1 año. IMPERARVA, S.A. de C.V. garantiza sus procesos de fabricación, cumple con las Normas de Calidad y asegura que sus productos están fabricados con materias primas de alta calidad.

IMPERARVA S.A. DE C.V.

Bld. Adolfo López Mateos 223, Col. Mixcoac, C.P. 03700, CDMX.

Tels: 5598 5858 / 01 800 400 ARVA (2782)

www.arva.mx ventas@arva.mx



1.- LIMPIEZA

La superficie deberá estar libre de polvo, grasa, óxido, aceite, humedad, hongos y cualquier otro contaminante que afecte la adherencia, incluyendo impermeabilizaciones previas en mal estado. En caso de ser necesario, renivelar la superficie para evitar encharcamientos y baches que ocasionen acumulación de agua en la losa.

2.- SELLADO

Aplicar una capa de Arva Sellador Acrílico en toda la superficie a impermeabilizar utilizando un cepillo de ixtle y deje secar de 4 a 6 horas aproximadamente.

3.- RESANADO Y PUNTOS CRÍTICOS

Resanar con Arva Cemento Plástico Acrílico las grietas y puntos críticos como: chaflanes, domos, tubería que atraviesa la losa, fisuras mayores, uniones de losa, juntas constructivas, etc.

*Aplice una capa de Impermeabilizante ARVA 5 AÑOS+ TIPO 5A FIBRATADO y estando este aún húmedo coloque una sección de Arva Malla de Refuerzo evitando la formación de arrugas o bolsas. Cuide que la Malla de Refuerzo quede muy bien adherida y aplique una segunda capa de impermeabilizante.

4.- PRIMERA CAPA

Aplicar una capa de Impermeabilizante ARVA 5 AÑOS+ TIPO 5A FIBRATADO en toda la superficie en sentido transversal a la pendiente.

5.- SEGUNDA CAPA

Aplicar una segunda capa de Impermeabilizante ARVA 5 AÑOS+ TIPO 5A FIBRATADO en toda la superficie en sentido transversal a la primera capa y en sentido de la pendiente de la losa, deje secar de 12 a 24 horas dependiendo de la temperatura ambiente. ** en cubiertas menores a 80 m² colocar malla reforzada en puntos críticos, y colocar malla reforzada en toda la losa aproximadamente en cubiertas mayores a 80m².

IMPERMEABILIZANTE ARVA 5 AÑOS+ FIBRATADO

GARANTÍA

Imperarva S.A. de C.V. ("Imperarva") garantiza la calidad invariable de su producto **ARVA 5 AÑOS+ FIBRATADO** contra cualquier defecto de fabricación y por un período de **05 años** contados a partir de la fecha de compra del producto, indicada en el ticket y/o factura de compra.

Esta garantía sólo es válida si y sólo si, el producto ha sido aplicado como se indica en esta Hoja Técnica y/o envase, disponibles para su descarga en nuestra página de internet: arva.mx

La presente garantía cubre únicamente aquellos defectos que surgiesen como resultado del uso normal del producto y no por aquellos que resultasen por situaciones que se encuentren fuera de control de Imperarva S.A. de C.V. como lo son: (i) fallas en los sustratos; (ii) condiciones de preparación de la superficie; (iii) forma de aplicación; (iv) uso en condiciones distintas a las normales; (v) cuando el producto no hubiese sido aplicado conforme a las instrucciones de aplicación; y/o (vi) daños o defectos que deriven de incendios o cualquier desastre natural (señalando de manera enunciativa más no limitativa: huracanes, tornados, temblores, etc.).

Si el producto no funciona adecuadamente durante el periodo de vigencia de la garantía, Imperarva S.A. de C.V. proveerá la cantidad de producto REQUERIDO PARA LA REPARACION DEL AREA QUE PRESENTA LA FALLA.

Para mayor información y/o poder hacer válida esta garantía, deberá presentar el ticket o factura de compra en la sucursal donde fue adquirido el producto o en las oficinas de Imperarva S.A. de C.V. ubicadas, en Boulevard Adolfo López Mateos No. 223, Col. Nonoalco Mixcoac, Del. Benito Juárez C.P.03700, México, D.F.

Teléfonos de servicio: (55) 5598-5858 y 01-800-400 ARVA (2782).

Fabricado por Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V., con domicilio en Aarón Sáenz #1902, Col Santa María, Monterrey N.L. C.P. 64650

IMPERARVA S.A. DE C.V.

Bldv. Adolfo López Mateos 223, Col. Mixcoac, C.P. 03700, CDMX.

Tels: 5598 5858 / 01 800 400 ARVA (2782)

www.arva.mx ventas@arva.mx